


FICHE TECHNIQUE

PORTIQUE TOURNANT ROND 3 À 9 M - 2,20 M



TRAITEMENT DE SURFACE

- Électrozingage
- Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ép. 70/80 μ cuite au four à 160°
- Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL à définir) Ép. 70/80 μ cuite au four à 180°.

DIMENSION SUR MESURE

Nous consulter